



トレンナーワンは、各種金属に対応した、耐久性及び付着性の良い下塗り用プライマーです。塗布(塗り)の仕方でUVプリンターにも対応。現在ご使用の従来品で密着せずお困りのときは一度お試し下さい。

特徴

1. 鋼板素材に強力な付着性
アルミ、ステンレス、焼付塗膜、電着塗膜、ノンクロム処理鋼板等
2. 各種上塗塗料に対する優れた付着性
ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラニン、焼付アクリル等
3. クロム等重金属は使用していません。 RoHS, REACH対応。

使用方法

- ・ トレンナーを塗布する塗装面に油分、ホコリ、錆び等不純物を除去して下さい。
- ・ 既調合タイプですのでプライマーを塗布後そのままスプレー塗装ができます。
- ・ 上塗りは塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。
焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。
- ・ 上限焼付温度 ~180℃ ・ 標準膜厚 5~10 μ

《素材対応表》

| 素材 | 鋼板・他 | | | | | | | | |
|----|-----------------------|---------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| | メ 溶 融 亜 鉛 | アル ミ | ス テ ン レ ス | 真 鍮 (黄 銅) | メ ク ロ ム 鋼 板 | ガ ラ ス | ペ ン タ イ ト | ボ ン デ 鋼 板 | 処 理 鋼 板 ロ ム |
| 評価 | ○ ※ 2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |

※1 種類によって素材を侵すおそれがあります。使用前に必ず確認してください。

※2 ペーパー等によって白錆を落としてから使用してください。

- ・ 入り目 500ml
- ・ 販売価格 ¥4,500- (税別)

お客様の使用条件に適合するか否かを必ず事前に予備テストを行なって十分お確かめください。
ご使用条件等によっては本来の性能が発揮出来ない場合があります。



株式会社 関西モリッツ

大阪市北区天満橋3丁目3番5号 TiL307
電話 06-6940-0980 FAX 06-6940-0981